

Технические характеристики «NANO-FIXTM ANTICOR»

Наименование показателя (ед.изм.)	Значение
Цвет пленки	Темно-коричневый (возможна колеровка)
Внешний вид пленки	Гладкая, однородная
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) при температуре (20±0,5) °С	40-150
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	60
Степень перетира наполнителя, мкм, не более	50
Толщина сухого слоя при однослойном покрытии и расходом 0,2-0,25 кг/м ²	150 мкм
Время высыхания	12 часов при 18-22 °С
Транспортировка и хранение	От -40 °С до +35 °С
Эксплуатационный режим	От -50 °С до +60 °С