

**Технические характеристики  
«S-COMPOSIT™ BRIGHTSTONE»**

<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение</b>
Внешний вид пленки	глянцевая, прозрачная
Внешний вид (в жидком виде) Компонент А Компонент Б	прозрачная жидкость прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ, %	35
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,9
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр 4 мм), с, не менее	40
Адгезия по ГОСТ 15140, балл	1
Водостойкость по ГОСТ 9.403 (метод А - погружение)	выдерживает испытание
Блеск, %	>50
Долговечность в условиях открытой атмосферы УХЛ-1, не менее, лет	15
Долговечность при эксплуатации в помещении (без доступа УФ-излучения), не менее, лет	30
Температура транспортировки, °С	-30...+35
Теоретический расход состава на 1 слой, кг/м <sup>2</sup>	0,2
Температура нанесения, °С	-20...+40
Температура эксплуатации, °С	-50...+150