

**Технические характеристики звукоизоляционного состава
«SR-GLUETM»**

Наименование показателя, ед.изм.	Значение
Внешний вид	Пастообразный состав светло-синего цвета
Звукоизоляция воздушного шума при использовании с металлокаркасом и заполнением шумопоглощающим материалом, дБ	59
Звукоизоляция воздушного шума при использовании без металлокаркаса, дБ	53
Плотность, г/см ³	1,2
Расход материала, кг/м ²	0,7...0,8
Температура хранения и транспортировки, °С	-40...+35
Срок хранения, мес.	12
Температура нанесения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	-70...+100
Предел прочности при отрыве от основания, Мпа	1,8
Прочность при сжатии, кгс/см ²	0,9
Устойчивость к статическому воздействию воды (без изменений), ч	48